


SCHEDA TECNICA: BOSTON

ARTICOLO item	BOSTON
COMPOSIZIONE composition	85 % PL - 15% CO
PESO weight	400 gr / mt
ALTEZZA width	140 cm
MARTINDALE ISO 12947-2	50.000 cicli
XENOTEST ISO 105 B02	4 / 5
PILLING ISO 12945-2	4 / 5
SOLIDITA' SFREGAMENTO A SECCO fastness dry rub	4 / 5



NON CENTRIFUGARE - DO NOT CENTRIFUGE

INFIAMMABILITA' - Fire resistance

CALIFORNIA TEST classe1 - CAL TECH bulletin 117 section E part 1

PASSA/PASS

BS-5852/1

PASSA/PASS

MANUTENZIONE E PULIZIA - CLEANING AND SERVICING

LATTE,CAFFE',TE' MILK, COFFEE, TEA	lavare con schiuma di sapone neutro. In caso di permanenza della macchia tamponare con ammoniaca diluita al 10%	<i>wash with neutral soap foam. If stain persist touch up with ammonia diluted at 10%</i>
BIBITE, VINO SOFT DRINKS, WINE	tamponare con acqua e aceto al 50%, lavaggio in schiuma di sapone neutro.	<i>touch up with water and vinegar at 50% wash with neutral soap foam</i>
BIRRA BEER	tamponare con acqua tiepida a max 40°C, con aggiunta 3% di alcool denaturato	<i>touch up with warm water, 40°C max, add 3% denatured alcohol</i>
LIQUORE, ALCOOL LIQUOR, ALCOHOL	lavare con schiuma di sapone neutro e poi tamponare con acqua e alcool denaturato in quantità 10-20%	<i>wash with neutral soap foam then touch up with water and denatured alcohol at 10-20%</i>
GRASSO, OLIO GREASE, OIL	smacchiatura a secco	<i>dry cleaning</i>
CARAMELLE, CIOCCOLATO, SANGUE SWEETS, CHOCOLATE, BLOOD	tamponare con acqua tiepida max 40° C oppure con ammoniaca diluita al 5%	<i>touch up with warm water, 40°C max, or with ammonia diluted at 5%</i>
PENNA BIRO, RESINA CONIFERA, GOMMA DA MASTICARE, LUCIDO DA SCARPE, BALLPOINT, CONIFER RESIN, CHEWING GUM, SHOE POLISH	tamponare con tessuto assorbente imbevuto di alcool etilico al 90% oppure usare essenza di trementina	<i>touch up with blotting tissue soaked with ethyl alcohol at 90% or use oil of turpentine</i>
ERBA E LEGUMI GRASS, LEGUMS	tamponare con acqua e aceto al 50%, lavaggio in schiuma di sapone neutro.	<i>touch up with water and vinegar at 50%, wash with neutral soap foam</i>
SUCCO DI FRUTTA,SCIROPPO MARMELLATE VARIE FRUIT JUICE, SYRUP, JAMS	tamponare con acqua tiepida, max 40°C. Se la macchia persiste tamponare con alcool etilico al 90%	<i>touch up with warm water, 40°C max, if stain persist touch up with ethyl alcohol at 90%</i>
INCHIOSTRO INK	asportarne quanto più possibile con carta assorbente, tamponare con alcool denaturato al 20% e lavare in schiuma di sapone neutro. In alcuni casi è sufficiente il succo di limone. Se le macchie persistono è consigliabile consultare esperti qualificati.	<i>take away as much as possible with blotting paper, touch up with denatured alcohol at 20% and wash in neutral soap foam. Sometimes lemon juice is enough. If stain persists seek expert advice</i>
COLORI PER DIPINGERE A TEMPERA TEMPERA COLOURS	lavare in schiuma di sapone neutro. In caso di permanenza della macchia consultare esperti qualificati	<i>wash in neutral soap foam. If stain persists seek expert advice</i>
COLORI PER DIPINGERE A OLIO OIL PAINTS	tamponare con essenza di trementina e poi lavare in schiuma di sapone neutro	<i>touch up with oil of turpentine and wash in neutral soap foam</i>
COSMETICI COSMETICS	lavare in schiuma di sapone neutro, se la macchia persiste usare ammoniaca diluita al 5% oppure alcool etilico al 90%	<i>wash in neutral soap foam, if stain persists use ammonia diluted at 5% or ethyl alcohol at 90%</i>

IN MODO ASSOLUTO NON USARE MAI SOLVENTI O ACETONE
NEVER EVER USE SOLVENTS OR ACETONE